



K-FLEX EC SAMOLEPÍČÍ

T E C H N I K Á D A T A

Použití pro teplotní rozsah	+110°C (+85°C EC SAMOLEPÍČÍ)	
Tepelná vodivost λ W/(m·K) EN 12667 (DIN 52612) - ENISO 8497 (DIN 52613)	Tloušťka $\leq$ 25mm	Tloušťka $>$ 25mm
	-20 °C = 0,031	-20 °C = 0,034
	0 °C = 0,033	0 °C = 0,036
	+20 °C = 0,035	+20 °C = 0,038
	+40 °C = 0,037	+40 °C = 0,040
Korozní riziko	EN 13468; pH neutral (7 $\pm$ 1)	
Součinitel odporu difuze vodních par μ EN12086 (DIN 52615)	$\geq$ 7000	
Hořlavost	Euroclasse B, S3, d0 EN 13501-1	
	Cl. 1 (I), M1 (E), BS 476 PT 7 CL 1 (UK)	

L'ISOLANTE K-FLEX si vyhrazuje právo na změnu dat a technických požadavků bez předchozího upozornění.

K-FLEX EC SAMOLEPÍCÍ

s **K-FLEX EC**
SAMOLEPÍCÍ

ušetříte čas
při montáži

až **50%**



**NOVÝ RYCHLÝ
SAMOLEPÍCÍ SYSTÉM**

NOVÝ

rychlý, samolepící systém

Snadná manipulace

UŠETŘETE 50%

času při montáži

Praktické pásky pro

snadnou instalaci

K-FLEX EC SAMOLEPÍCÍ

Nový **EC SAMOLEPÍCÍ** je vyroben ve speciálně vyvinutém samolepícím provedení. Revoluční technologií jsou zabudované samolepícími proužky po obou stranách rozříznutí, které usnadňují a urychlují montáž.

Nový **EC SAMOLEPÍCÍ** má vlastnosti vysoce výkonné izolace díky novému samolepícímu systému, který výrazně snižuje používání kontaktních lepidel, což umožňuje lepší pracovní podmínky v souladu s bezpečnostními požadavky.

ROZMĚRY

Hadice 2 m	TLOUŠTKY:	PRŮMĚRY:
	9 - 13 - 19 mm	od 6 do 114 mm

